



## BAÑO DE ORO AMARILLO NATURAL LEGOR GF1N 1L



**2-9320-0-0**

El baño de oro amarillo natural GF1N se caracteriza por depositar una capa uniforme y brillante.

Este baño está diseñado para uso decorativo, por lo tanto ha sido diseñado para un baño rápido que permite un espesor de deposición de hasta 0,2 micrones.

El color final es el del oro amarillo pálido.

## **CARACTERÍSTICAS:**

- Espesor de hasta 0,2 micrones
- Voltaje: 4,5 V
- Temperatura de trabajo: 60º C
- Tiempo de exposición: 40 s
- Relación ánodo / cátodo 1:1
- Tipo de ánodo: Titanio platinado / Acero inox. V2
- Agitación: Moderada.