



## SALES TECHNOFLUX SB BLANQUEAMIENTO 1,5 KG



**2-9380-0-0**

Sales de blanquimienta para todo tipo de metales. La aplicación de estas sales genera un baño que sustituye al ácido sulfúrico para emblanquecer las piezas oxidadas que salen del fuego.

### PREPARACIÓN:

Diluir 60-80 gr de Technoflux SB por cada litro de agua, de esta manera la solución estará lista para su uso. Del mismo modo que el ácido sulfúrico, este producto es más efectivo si lo calentamos a unos 60°C aproximadamente.

### RECOMENDACIONES:

Este producto es corrosivo, de manera que es obligatorio utilizarlo en un lugar ventilado empleando los elementos de protección adecuados.